

RAPIDFLOW®

Conforme à la norme NF EN 934-2: tab1, tab3.1, tab3.2, tab7.

Super plastifiant/Accélérateur de durcissement

Présentation :

LE RAPIDFLOW® est un accélérateur de durcissement se trouve sous la forme d'un liquide jaune trouble.

LE RAPIDFLOW® permet à l'élaboration de béton de haute qualité ou la durabilité et résistances mécaniques sont élevées.

Domain d'application :

LE RAPIDFLOW® est parfaitement adapté à l'industrie de la préfabrication :

Bétons à faibles rapports E/C.
Bétons étuvés ou non.
Bétons fermes à auto-plaçants

LE RAPIDFLOW® est plus généralement utilisé pour l'élaboration des bétons à hautes performances mécaniques initiales et finales.

Propriétés :

- Augmente la durabilité et diminue le rapport E/C.
- Augmente les résistances mécaniques à court et long Terme.
- Augmente l'adhérence sur les aciers.

Caractéristiques et spécifications :

Couleur : jaune trouble
Aspect : liquide
Densité : 1.05 g /cm³±0.02
pH : 6±1.5
L'extrait sec : 26 %±1.5
Teneur en chlore <0.1%

Mode d'emploi :

LE RAPIDFLOW® est ajouté, soit, en même temps que l'eau de gâchage, soit en différé dans le béton préalablement mouillé avec une fraction de l'eau de gâchage.

Les renseignements donnés dans cette notice sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Il est recommandé de procéder à des essais de convenance pour déterminer la fourchette d'utilisation tenant compte des conditions réelles de chantier.

Adresse : 17 Zaouia Sidi Madjber ,Beni Tamou, Blida(09)

Tél : 025 42 57 00 & 0561 61 10 21

www.multima.com

Email : contact@multima.com

Dosage :

La plage de dosage recommandé est de 0,25 à 1.5% de poids de ciment

A partir d'un dosage supérieur à 1.5% du poids du ciment, des essais préalables sont recommandés.

Conditionnement et stockage :

LE RAPIDFLOW® est conditionnée dans :

- ✚ Cubitenaire de 1000 kg
- ✚ Fût de 250 kg
- ✚ Selon le besoin de client

Conservation :

LE RAPIDFLOW® est conservé pendant une année (12 mois) dans son emballage

Consommation :

Le dosage doit être déterminé à la centrale à béton selon les effets recherches

Précaution d'emploi :

Manipulation non dangereuse,
En cas de contact avec la

peau, un simple lavage suffit.
Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements donnés dans cette notice sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Il est recommandé de procéder à des essais de convenance pour déterminer la fourchette d'utilisation tenant compte des conditions réelles de chantier.

Adresse : 17 Zaouia Sidi Madjber ,Beni Tamou, Blida(09)

Tél : 025 42 57 00 & 0561 61 10 21

www.multima.com

Email : contact@multima.com