

MULTIFLUID®2300

Super plastifiant /haut réducteur d'eau

Présentation :

LE MULTIFLUID®2300 est un super plastifiant haut réducteur d'eau liquide a base de polynaphtalen permet d'obtenir un béton de haut qualité et des béton fluides

LE MULTIFLUID®2300 est compatible avec tous les types de ciment

Domain d'application :

- ✚ BPE
- ✚ Béton a faible rapport E/C
- ✚ Béton armé
- ✚ Béton pompé sans forme de ségrégation
- ✚ Fabrication de dalles et pré-dalles
- ✚ Béton préfabriqué étuvé ou non.

Propriétés :

Grâce à ses propriétés physico-chimiques, le **LE MULTIFLUID®2300** permet :

Sur béton frais :

- ✚ Diminuer le rapport E/C
- ✚ Faciliter la mise en œuvre du béton
- ✚ Éviter la ségrégation

Sur béton durci :

- ✚ Augmenter les résistances mécaniques
- ✚ Augmenter la compacité
- ✚ Augmenter l'imperméabilité
- ✚ Augmenter la durabilité

Caractéristiques et spécifications :

Couleur : brun
Aspect : liquide

Les renseignements donnés dans cette notice sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Il est recommandé de procéder à des essais de convenance pour déterminer la fourchette d'utilisation tenant compte des conditions réelles de chantier.

Adresse : 17 Zaouia Sidi Madjber ,Beni Tamou, Blida(09)

Tél : 025 42 57 00 & 0561 61 10 21

www.multima.com

Email : contact@multima.com |

Densité : $1.19\text{g}/\text{cm}^3 \pm 0.02$

pH : 5 ± 1.5

Extrait sec : $40 \pm 1.5\%$

Teneur en chlore : $< 0.1\%$

Mode d'emploi :

LE MULTIFLUID® 2300 peut être ajouté dans la bétonnière ou dans les camions malaxeurs :

a) Dans la bétonnière il s'ajoute dans la deuxième partie de l'eau de gâchage et doit être suivi d'un malaxage d'environ 2 minutes.

b) Dans le camion malaxeur, le **MULTIFLUID® 2300** est introduit dans la toupie à l'arrêt et malaxé à grande vitesse pendant environ 1 minute par mètre cube de béton.

Ne pas ajouter le **MULTIFLUID® 2300** sur le béton sec.

Dosage :

La plage de dosage recommandé est de 0.4 à 0.2% de poids de ciment

Conditionnement et stockage :

LE MULTIFLUID® 2300 est conditionnée dans :

- ✚ Conteneurs de 1200 kg
- ✚ Fût de 260 kg
- ✚ Bidon de 20 kg
- ✚ Bidon de 10 kg
- ✚ Selon le besoin de client

Conservation :

Dans son emballage d'origine **LE MULTIFLUID® 2300** est conservé 03 ans.

Consommation :

Le dosage doit être déterminé à la centrale à béton selon les effets recherches

Remarque :

Si le produit a gelé, le dégeler à 20°C et le remuer jusqu'à ce qu'il retrouve ses propriétés initiales.

Précaution d'emploi :

Les renseignements donnés dans cette notice sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Il est recommandé de procéder à des essais de convenance pour déterminer la fourchette d'utilisation tenant compte des conditions réelles de chantier.

Adresse : 17 Zaouia Sidi Madjber ,Beni Tamou, Blida(09)

Tél : 025 42 57 00 & 0561 61 10 21

www.multima.com

Email : contact@multima.com |